Shou Sugi Ban

Produktinformation | Kyushu

Markante strukturer, alsidig, moderne

Produktbeskrivelse

Kyushu har et robust mønster med store markante strukturer. Efter at træet omhyggeligt er forkullet af vores brandmestre, bliver Kyushu børstet og efterbehandlet. Dette fremhæver de markante strukturer tydeligt.

Kyushu

Træsort

Kyushu er lavet af Pinus Radiata, en hurtigtvoksende fyrretræsart fra FSC®-certificerede skove i New Zealand. Træet er termisk modificeret ved opvarmning til 230 grader. Som resultat opnår træet holdbarhedsklasse 1 (EN350). Kyushu har en levetid på mindst 30 år.

Efterbehandling

Efter dyb forkulling og børstning behandles Kyushu med vores Bito Black i enten halvblank eller mat finish. Bito Black-behandlingen giver god beskyttelse mod vand, snavs, skimmel og anden forurening. Vi anbefaler at gentage behandlingen hver tredje til femte år. Som facadebeklædning er Kyushu meget modstandsdygtig over for vejrpåvirkninger og smitter ikke af.

Dimensioner

Tykkelse: 21 mm
Bredde: 68 mm | 92 mm | 140 mm | 190 mm
Længde: 3000 mm | 3600 mm | 4200 mm | 4800 mm

Andre dimensioner og profiler er mulige efter aftale.

Tekniske specifikationer

- Til indendørs og udendørs brug
- Holdbarhedsklasse 1 (Europæisk standard – EN350)
- Oprindelse: New Zealand (FSC®-certificerede skove)
- Vedligeholdelse hvert 3.-5. år
- Retkantet profil
- Montering med rustfri stålskruer med sort hoved

Aldring

Træfacader udsættes generelt for hård påvirkning fra vejret. UV-stråling, regn og hagl bidrager alle til overfladens nedbrydning. Træets og overfladens levetid kan forlænges markant ved brug af udhæng, tagkanter og drypnæser.

Kyushu anvendt indendørs ældes normalt ikke.
Ved udendørs brug og direkte sollys kan træet med tiden blive mat. Der kan også opstå hvide pletter — dette er en naturlig proces forårsaget af harpiksudtræk.
Disse kan forsigtigt fjernes med en klud og lunkent vand.
Brug aldrig opløsningsmidler, da Bito Black er vandbaseret og dermed vil opløses.

Vedligeholdelse

Kyushu kræver periodisk vedligeholdelse.
Indendørs anvendelse kræver normalt ikke genbehandling.
Til udendørs brug anbefales det at behandle Kyushu hver 3.-5. år med en egnet olie/bejdse for at opretholde farven.
Behandlingen forlænger også træets levetid.
Til en fuld opfriskning påføres et nyt lag olie/bejdse med en bred blokpensel efter rengøring.
Slib ikke træet før behandling — det kan beskadige strukturen permanent. Ved større skader anbefales det at udskifte hele brættet.

Eventuel snavs og belægninger kan fjernes med eddike og lunkent vand. Brug ikke kemiske rengøringsmidler.
Anvend en (køkken)klud eller en blød børste og en håndsprøjte eller, til større flader, en rygsprøjte.
Brug aldrig højtryksrenser eller skuresvamp — det kan beskadige overfladen.

Bito Black er vedligeholdelsesvenlig. Erfaring viser, at et nyt lag i gennemsnit er nødvendigt efter 4 år ved en to-lags behandling. I denne periode vil Bito Black gradvist nedbrydes.
Vedligeholdelse efter denne tid er enkel:
efter rengøring med vand er ét nyt lag ofte tilstrækkeligt.
Regelmæssig rengøring mellem vedligeholdelserne forlænger finishens holdbarhed og gør vedligeholdelsen nemmere.

Vedligeholdelse kan udføres med de fleste vandbaserede bejdser eller olier.
Kontakt venligst din forhandler for specifik rådgivning om valg af egnede overfladeprodukter til vedligeholdelse.

Kyushu til udendørs brug behandles to gange før levering.
På grund af snavs og pletter fra byggepladsen anbefaler vi, at træet behandles én gang mere efter montering for det bedste farveresultat.

Shou Sugi Ban

Kontakt:

Vil du se mere?
Følg os på sociale medier: