Shou Sugi Ban

Produktinformation | Naoshima strong

Karakteristisk, ujævnt åremønster, smuk patinering

Produktbeskrivelse

Naoshima har et ujævnt og karakteristisk mønster, som smukt reflekterer sollyset. Det sprøde, sorte kuldække ældes med tiden og får en smuk patina. Dette harmonerer med den japanske filosofi Wabi Sabi, som værdsætter den beroligende skønhed i det forgængelige og uperfekte.

Træsort

Naoshima er lavet af douglasgran, som stammer fra FSC®-certificerede skove i Holland. Naoshima har holdbarhedsklasse 3 og egner sig godt som bæredygtig facadebeklædning. Kendetegnende for denne træsort er tilstedeværelsen af knaster, som kan ses i kuloverfladen. Under forkulingsprocessen i vores ovn kan knaster på op til 2 cm falde ud af brættet – dette bidrager til det ujævne og karakterfulde udtryk.

Strong

Ud over den udelukkende forkullede variant, fås også Naoshima strong. Denne variant får under produktionen et specielt beskyttelseslag, som gør kuloverfladen hårdere og reducerer afsmitning betydeligt.

Dimensioner

Tykkelse: 23 mm tot 30 mm
Bredde: 60 mm tot 200 mm
Længde: tot 5000 mm

Andre mål og profiler kan aftales efter behov.

Naoshima

Naoshima strong

Tekniske specifikationer

- Udendørs anvendelse
- Holdbarhedsklasse 3 (Europæisk standard – EN350)
- Oprindelse: Holland (FSC®-certificerede skove)
- Minimal vedligeholdelse
- Retkantet profil
- Fastgørelse med rustfri stålskruer med sort hoved

Aldring

Træfacader og -tage udsættes generelt for hård belastning fra elementerne. UV-stråling, regn og hagl bidrager alle til overfladens nedbrydning. Levetiden for både træ og overflade forlænges væsentligt ved brug af udhæng, tagkanter og drypnæser.

Naoshima vil forvitre med tiden. Kullagets sprødhed gør, at overfladen hurtigt kan forvitre ved påvirkning fra vind, regn og hagl. Vi fraråder derfor brug af dette produkt i vindudsatte omgivelser som åbne landskaber, nær havet, over 7 meters højde eller på tage. Naoshima vil desuden fortsat bevæge sig, afhængigt af fugt og temperatur.

Naoshimas aldringsproces

Vedligeholdelse

Naoshima kræver i princippet ingen vedligeholdelse. Det er normalt, at der med tiden opstår forvitringspletter i kuloverfladen. Dette er en del af produktets karakter og kaldes i Japan Wabi-Sabi - skønheden i ældning og ufuldkommenhed. Disse pletter vil med tiden antage en grålig nuance.

Naoshima kan få grønne belægninger på skyggefulde facader. Snavs eller belægning kan fjernes forsigtigt med eddike og lunkent vand. Til større overflader med algevækst anbefaler vi brug af algefjerner kombineret med lunkent vand. Rengør facaden med en forstøver eller rygsprøjte. Brug ikke køkkenklude, bløde børster, højtryksrenser eller skuresvampe, da disse kan beskadige kuloverfladen uopretteligt.

Brænd aldrig selv træet!
Vi fraråder også at male beskadigede områder sorte - resultatet bliver ikke pænt, da malingens udtryk adskiller sig fra kullagets naturlige finish. Ved større skader anbefales det at udskifte hele brættet.

Naoshima har et ujævnt, men karakteristisk mønster, der smukt glitrer i solen.

Anvendelser

Shou Sugi Ban

Kontakt:

Vil du se mere?
Følg os på sociale medier: