Produktinformation | Omiyama

Hård kuloverflade, ujævnt åremønster, mat udtryk

Produktbeskrivelse

Den hårde sorte kuloverflade på Omiyama får en smuk, bronzelignende glød i sollys. Den dybt forkullede overflade har et naturligt udtryk med en ujævn struktur. Denne variant er særligt modstandsdygtig over for barske vejrforhold og er derfor velegnet som holdbar facadebeklædning. Omiyama fungerer også som en markant blikfanger i indretningen. Når den fikseres, bliver Omiyama dyb mat sort i farven.

Træsort

Omiyama er lavet af Fraké, fra det hurtigtvoksende Limba fra Cameroun. Til Omiyama anvender vi en hydrotermisk modificeret variant af Fraké. Ved opvarmning ændres træets cellestruktur, hvilket forbedrer dets holdbarhed betydeligt.

Overfladebehandling

Omiyama fås både i en ufikseret og en fikseret variant. Den fikserede version behandles med Bito White, en harpiks, der er vandbaseret. Dette gør kuloverfladen mattere og reducerer afsmitning næsten fuldstændigt. Fikseret Omiyama er derfor også velegnet til indendørsbrug.

Dimensioner

Tykkelse: 21 mm
Bredde: 95 mm | 120 mm | 145 mm | 195 mm
Længde: op til 5000 mm

Andre dimensioner og profiler er mulige efter aftale.

Omiyama

Omiyama, overfladebehandlet

Tekniske specifikationer

- Til indendørs og udendørs brug
- Holdbarhedsklasse 2 (Europæisk standard – EN350)
- Fra ansvarligt forvaltede skove i Cameroun
- Vedligeholdelsesfri
- Retkantet profil
- Fastgørelse med rustfri stålskruer med sort hoved

Aldring

Træfacader og -tage udsættes generelt for kraftige påvirkninger fra vejret. UV-stråling, regn og hagl bidrager alle til overfladens forvitring. Træets og overfladens levetid forlænges markant ved brug af udhæng, tagkanter og drypnæser.

Omiyama forvitrer meget langsomt – nærmest ikke.
Dog kan der efter flere år, eksempelvis efter kraftig hagl eller storm, forekomme små afskallinger af kuloverfladen. Dette påvirker hverken træets kvalitet eller den resterende kuloverflade.

Uden afslutningslister øverst vil kullaget hurtigere smuldre dér.
På billedet til højre ses hvordan Omiyama naturligt ældes –
det sorte træ under kuloverfladen bliver gradvist synligt.

Aldringsproces Omiyama

Vedligeholdelse

Omiyama kræver i princippet ingen vedligeholdelse. På skyggefulde facader kan der dog forekomme grønne belægninger. Disse og eventuelt snavs kan forsigtigt fjernes med husholdningseddike og lunkent vand. Brug en køkkenklud eller en blød børste, samt en forstøver eller, til større flader, en rygsprøjte. Brug aldrig højtryksrenser, da den kan ødelægge kuloverfladen permanent. Brug heller ikke skuresvampe eller gnub hårdt på overfladen. Det er normalt, at der opstår mindre forvitringspletter med tiden. Brænd aldrig selv træet, ligesom vi fraråder at male beskadigede områder sorte – malingens udseende passer ikke til kuloverfladens bronzelignende glød.
Ved større skader anbefaler vi at udskifte hele brættet.

Den hårde kuloverflade på Omiyama får en smuk, bronzelignende glød i sollys.

Anvendelser

Shou Sugi Ban

Kontakt:

Vil du se mere?
Følg os på sociale medier: