Shou Sugi Ban

Produktinformation | Sakaide

Smukt flammetegnet, massivt træ, varm udstråling

Produktbeskrivelse

Sakaide har en smuk, kontrasterende flammetegning, der giver træet et rustikt og varmt udtryk. Plankerne saves på langs med årringene, og forkulles derefter én for én i vores ovn. Efterfølgende børstes og efterbehandles plankerne omhyggeligt.

Sakaide

Træsort

Sakaide fremstilles af douglasgran fra FSC®-certificerede europæiske skove (FSC-C092624). De synlige knaster giver træet en ekstra ujævn effekt. Under forkulingsprocessen kan knaster op til 2 cm falde ud af brættet, hvilket bidrager til det karakterfulde udtryk. Træet har holdbarhedsklasse 3 og er derfor velegnet til facadebeklædning

Efterbehandling

Plankerne behandles efter forkulning og børstning med enten Bito Clear+ (transparent olie til indendørs brug) eller Bito Orange (en vandbaseret olie specielt til udendørs brug).

Dimensioner

Tykkelse: 23 mm til 30 mm
Bredde: 60 mm til 250 mm
Længde: op til 5000 mm

Andre mål og profiler kan aftales.

Tekniske specifikationer

- Til indendørs og udendørs brug
- Holdbarhedsklasse 3 (Europæisk standard – EN350)
- Oprindelse: Europa (FSC®-certificerede skove)
- Vedligeholdelse hver 3.-5. år
- Retkantet profil
- Montering med rustfri stålskruer med sort hoved

Aldring

Træfacader udsættes generelt for kraftige vederlag fra elementerne. UV-stråling, regn og hagl bidrager alle til overfladens forvitring. Levetiden for både træ og overflade forlænges markant ved brug af udhæng, tagkanter og drypnæser

Udendørs vil Sakaide med tiden patinere gråligt. Patineringen afhænger af solens eksponering. De lyse trædele lysner først og bliver senere helt grå. Testpaneler udsat for tilsvarende 5 års lys i Holland viser resultatet: venstre er efter ca. 1–2 år, højre er efter ca. 5 år. Efter 5 år sker der næsten ingen yderligere patinering.

Ældning af Sakaide-ydersiden

Vedligeholdelse

Udendørs kan Sakaide vedligeholdes efter ønske. Patineringen er en naturlig del af træets karakter—i Japan kaldes det Wabi-Sabi, skønheden i aldring og ufuldkommenhed.
For optimal farveeffekt kan plankerne olieres hver 3.–5. år, hvilket også kan forbedre træets levetid.

Indendørs kræves stort set ingen vedligeholdelse, men vi anbefaler én oliebehandling hver 5. år. Ved direkte sollys anbefales årlig oliebehandling for at bevare kontrasten mellem mørke og lyse trædele. Ved genbehandling bør træet IKKE slibes først—da dette vil beskadige overfladestrukturen uopretteligt!

Snavs kan forsigtigt fjernes med eddike og en blød klud. Bland eddike med vand i forholdet 1:2, og påfør med en stiv nylonbørste eller sprøjte. Skrub forsigtigt langs årringene, skyl efter med rigeligt vand. Brug aldrig højtryksrenser eller skuresvampe, da de kan beskadige træets overflade. Ved større skader anbefales udskiftning af hele brættet.

Kontrasten mellem de mørke og lyse partier giver Sakaide et smukt og rustikt udtryk.

Anvendelser

Ossip van Duivenbode

Shou Sugi Ban

Kontakt:

Vil du se mere?
Følg os på sociale medier: